

检测报告

Test Report



编号: QR24-05-201704001

产品名称 Product	十一层流涎共挤膜 Cast Film	通用阻隔膜/ General barrier film		■	产品规格 Product Gauge	522mmx150umx100m
		高阻隔膜/ High barrier property Film		□	加工/批号 PO NO.	DD20170301704
产品结构/Product Structure		PA/TIE/PA/TIE/PE/PE/PE/PE/PE/PE/PE				
检测环境/ Testing environment	相对湿度/ Relative Humidity		温度/ Temperature		检测日期/Test Date	
	50%		25. °C		2017. 4. 25	
检测结果/Test Report						
测试项目/ Properties		单位/Unit	执行标准/ Executive standard	基准数值/ Typical Value	测试数据 Test Value	比对结论/ Conclusion
宽度/Width		mm	0~+2	522	523	ok
厚度/Thickness		um	±5	150	151	ok
电晕/Corona		dyn	/	/	/	ok
PA含量/Content of PA		%	±2	30	30	ok
EVOH含量/Content of EVOH		%	/	/	/	ok
雾度 Haze		%		≤25	6	ok
拉伸强度/ Tensile strngth	TD	N/15MM	GB/T1040. 3	>50	62	ok
	MD			>50	68	ok
断裂伸长率/ Elongation	TD	%	GB/T1040. 3	>400	520	ok
	MD			>400	510	ok
热封强度/ Heat seal strength		N/15mm	140°C/0. 7s/0. 2mpa	>40	52	ok
剥离强度/ Intermediate strength		N	GB/T2790	>5	12. 5	ok
摩擦系数/C. O. F		Us	内/in	GB 10006	0. 4	ok
		Ud			0. 3	
		US	外/out	GB 10006	0. 8	ok
		Ud			0. 6	
外观/Appearance	气泡/水纹/条纹		不明显		符合	ok
	表面划伤·烫伤·穿孔·分层·脏污		不允许		符合	ok
	鱼眼晶点 个/m²		>1mm不允许, 0.5-1mm<10个, <0.5mm≤20个, 分散度:个/(100mmX100mm)≤2		符合	ok
	杂质		>0.6mm不允许, 0.3-0.6mm≤4个, 分散度:个/(100mmX100mm)≤2		符合	ok
	暴筋		允许有不影响使用的轻微暴筋		符合	ok
	膜卷端面不平整度		绝对值≤2mm		符合	ok
	异常气味		不允许有		符合	ok
水汽透过量 Water vapor through Amount		g/m²*24h	GB/T1037-200 (38°C/90%RH)		4. 5	ok
氧气透过量 Oxygen vapor through Amount		cc/m²*24h	GB/T19789-2005		19. 5	ok
检验员/checker :				核定/Auditing:		